



611系列 玄武岩短切纤维

应用于：制作汽车部件、电器部件等。

产品系列名称

BFCS 611 - 10- 3

纤维短切长度，mm

纤维直径， μm

611，浸润剂牌号

玄武岩纤维短切纱

Basalt Fiber Chopped Strand

产品简介

增强尼龙用玄武岩短切纤维产品。适宜于PA6、PA66树脂，用于尼龙改性双螺杆挤出工艺，与树脂共混，挤出造粒。

产品特点

与尼龙树脂结合好，增强效果好，机械强度高、产品集束性好，产生毛纱少、挤出时分散性好、耐温性好、制作深色产品。

产品技术指标

系列产品	浸润剂 类型	纤维直径 (μm)	短切长度 (mm)	可燃物含量(%)	含水率(%)
		GB/T 7690.5	-	GB/T 9914.2	GB/T 9914.1
BFCS611-10-3/6	硅烷型	10 $\pm$ 1	3 $\pm$ 1 6 $\pm$ 1	0.45 $\pm$ 0.1	<0.1

可根据客户需要定制纤维直径及短切长度。

储存：应放置于干燥、凉爽处，防止受潮；建议保持室内温度平衡；使用前应保持原包装内。