



# 613系列 玄武岩短切纤维

应用于：  
电器部件、汽车部件、管道、日用品等。

## 产品系列名称

BFCS 613 - 13- 3

纤维短切长度, mm

纤维直径,  $\mu\text{m}$

613, 浸润剂牌号

玄武岩纤维类型

Basalt Fiber Chopped Strand

## 产品简介

增强PP、PE用玄武岩短切纤维标准产品。适宜于PP、PE树脂，用于改性双螺杆挤出工艺，与树脂共混，挤出造粒；用于制作电器部件、汽车部件、管道、日用品等。

## 产品特点

与树脂结合好，增强效果好、产品产生毛纱少、挤出时分散性好、耐高温性好、制作深色产品。

## 产品技术指标

系列产品	浸润剂类型	纤维直径 ( $\mu\text{m}$ )	短切长度 (mm)	可燃物含量 (%)	含水率 (%)
		GB/T 7690.5	-	GB/T 9914.2	GB/T 9914.1
BFCS613-10-3/4.5/6	硅烷型	10 $\pm$ 1	3 $\pm$ 1 4.5 $\pm$ 1 6 $\pm$ 1	0.55 $\pm$ 0.1	<0.1
BFCS613-13-3/4.5/6	硅烷型	13 $\pm$ 1	3 $\pm$ 1 4.5 $\pm$ 1 6 $\pm$ 1	0.55 $\pm$ 0.1	<0.1

可根据客户需要定制纤维直径及短切长度。

储存：应放置于干燥、凉爽处，防止受潮；建议保持室内温度平衡；使用前应保持原包装内。